Method of all-round scanning a material defect by means of a switched array with high-frequency signal processing

Patent number:

DE3236017

Publication date:

1984-03-29

Inventor:

SCHMITZ VOLKER (DE)

Applicant:

FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE)

Classification:

- international:

G01N29/06; G01N29/11; G01N29/26; G01S7/52;

G01N29/04; G01N29/06; G01N29/26; G01S7/52; (IPC1-

7); G01N29/04

- european:

G01N29/06C; G01N29/11; G01N29/26E; G01S7/52S2B

Application number: DE19823236017 19820929 Priority number(s): DE19823236017 19820929

Report a data error here

Abstract of DE3236017

The invention relates to a method of all-round scanning a material defect by means of a switched array with high-frequency signal processing to detect defects in materials by means of ultrasound, in which method a) an array test head is switched in different positions, b) the transit time is measured, c) allowing for the specific sound velocity, d) the amplitudes of the signals are measured and e) the intensity is determined from said signals and the intensity distribution is displayed, for example, on a display screen. This method makes it possible to describe the edges of voluminous or crack-type defects.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

DEUTSCHLAND

® EUNDESREPUBLIK

Patentschrift ® DE 3236017 C2

(6) Int. Cl. 3: G 01 N 29/04



DEUTSCHES PATENTAMT 2 Aktenzaichen:

P 32 36 017.7-52

29. 9.82

Anmaldetag: (ii) Offenlegungstag:

29. 3.84

Veröffentlichungstag

der Patenterteilung:

31, 10, 84

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(3) Patentinhaber:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandter Forschung e.V., 8000 München, DE (72) Erfinder:

Schmitz, Volker, 6600 Saarbrücken, DE

(5) Im Prüfungsverfahren entgegengehaltene Druckschriften nach § 44 PatG:

> DE-PS 30 10 293 DE-OS 29 21 469

DE-Z.: Fachberichte Hütten-Praxis Metaliweiterverarbeltung, 18.Jhg., H.8/80, S.582-588; DE-Z.: Materialprüfung, 19, 1977, Nr.7, Juli;

Werfahren zum zerstörungsfreien Prüfen eines Werkstückes


DE 3236017 C2

Nummer: Int. Cl.3:

32 38 017 G 01 N 29/04

Veröffentlichungstag: 31. Oktober 1984

経験が発展的に関係的のでは発明を担任を対するとのできない。 1988年の「大きない」、大きない、大きない、「こうない」になっている。「



Patentansprüche:

1. Verfahren zum zerstörungsfreien Prüfen eines Werkstückes, bei dem mittels einer Anardnung von 5 entlang der Schaittlinie zwischen der Werkstückoberfläche und der im rechten Winkel zu dieser verlaufenden Einschallebene geführten Ultraschall-wandlern unter einer Vielzahl von vorbestimmbaren Abstrahlrichtungen von vorgegebenen Positionen 10 ausgehend Ultraschallimpulse zur Erzeugung eines B-Bildes in das zu prüfende Werkstück eingeschallt werden und bei dem nach Erfassung der Amplituden und Laufzeiten der unterschiedliche Wege im Werkstück durchlaufenden Echosignale die Laufzeiten ge- 15 messen und aufgezeichnet werden, dadurch gekennzeichnet, daß

für jede Position der Ultraschallwandleranordnung darch Ändern der Ansteuerung seines Ar- 20 rayprüfkoples die Abtrahirichtung variiert wird und die aus der jeweiligen Richtung empfangenen Echosignale als hochfrequente undemodulierte Signale erfaßt und als positive und/oder

Speicher gespeichert werden, daß

zur Fehlerrandrekonstruktion für jede vorgegebene Position der Ultraschallwandieranordnung für alle vorgegebenen Abstrahlrichtungen die möglichen Laufzeiten für den Hin- und Rückwag zu allen Orten innerhalb eines in der Einschallebene liegenden Fehlererwartungsbereiches unter Berücksschtigung der an der Werkstück-Rückward maglichen Reflexionen berechnet werden und die bei gleichen Meßbe- 15 dingungen gemessene Laufzeil über Laufzeitvergleich dem jeweiligen Reflexionsort zugeordnet wird, daß

jedem Ort des Fehlererwartungsbereiches ein Speicherplatz eines zweiten Speichers zugeord- 40

net wird, daß

17

die von jedem Reflexionsort im Fehlererwertungsbereich in die jeweiligen Emplangsorte der Ultraschallwandleranordnung bei den verreflektierten und im ersten Speicher gespeiundemodulierten hochfrequenten cherten Echosignale in einem dem jeweiligen Ort zugeordneten Speicherplatz des zweiten Speichers aufsummiert werden und daß

nach dem Abspeichern und Aufsummieren der an mehreren Positionen emplangenen Echosignale im zweiten Speicher der Inhalt dieses Speichers als Intensitätsverteilung entsprechend der Zuordnung der Speicherplätze zu 55 den Orten des Fehlererwartungsbereiches auf einer Bildanzeigeeinrichtung wiedergegeben

wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 60 zeichnet, daß für jede Position drei Abstrahlrichtungen mit Winkeln von +45°, 0° und -45° bezüglich des Lotes auf die Werkstücksoberfläche vorgeschen

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 65 zeichnet, daß für die bei der senkrechten Abstrahlrichtung erzeugten Longitudinalwellen deren höhere Schallgeschwindigkeit bei der Laufzeitberech-

nung für die Wege zum Fehlererwartungsbereich berücksichtigt wird.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum zerstörungsfreien Prüfen eines Werkstückes gemäß dem

Oberbegriff des Anspruchs 1.

Bei einem derartigen, aus der DE-OS 29 21 469 bekannten Verfahren werden die Ultraschallwandler nacheinander an einen Impulsgenerator angeschaltet und die jeweiligen Uhraschallechosignale einer Signalaufbereitungsschaltung zugeführt, in der ein Schwellwertdetektor vorgesehen ist, der dann anspricht, wenn die Amplitude des gleichgerichteten hochfrequenten Echosignals einen vorher lestgelegten Schwellenwert übersteigt. Die für solche Echosignale berechneten Laufzeiten werden für die Berechnung einer axialen Stratigraphie oder Tomographie verwendet, um schließlich aus den Laufzeitprofilen eine Abbildung der Spannungsanhäufungen in dem geprüften Werkstück zu

Es ist allgemein bekannt, daß Fehler in Schweißnähnegative Amplitudenwerte in einem ersten 25 ten, im ferritischen oder austenitischen Grundmaterial von Rohrleitungssystemen, Pumpengehäusen, Behältern, Halbzeugen oder sonstigen Komponenten zerstörungsfrei mit Ultraschallwellen im Frequenzbereich zwischen 1 MHz und 10 MHz geprüft werden. Je nach Fehlerorientierung werden hlerbei entweder senkrecht Longitudinalwellen oder unter verschiedenen Einschallwinkeln, beispielsweise 45°, 60° und 70°, Transversalwellen eingeschallt. Im Rahmen der wiederkehrenden Prülung von Reaktorkomponenten wird bisher ein Multiprüfkopfsystem eingesetzt, das verschiedene Prüfköple in unterschiedlichen Funktionen, d. h. Impulsecho, Impulsecho über einen halben Sprung bzw. in Tandemanordnung, einsetzt. Der Grund für diese verschiedenen Prüfarten liegt darin, daß unterschlicden werden muß, ob ein Fehler ribartig bzw. voluminos ist und andererseits eine Fehlergrößenbestimmung von voluminösen Fehlern nur dann erfolgen kann, wenn dieser Einschluß nicht nur von der Öberstäche aus unmittelbar angeschallt wird, sondern auch über die Reflexion an der schiedenen Positionen und Abstrahlrichtungen 45 Rückwand von der Unterseite her. Die Auswertung all dieser Prüffunktionen erfolgt bei den bekannten üblichen Verfahren getrennt, wobei aus der Messung der emplangenen Amplitude des gleichgerichteten Echosignals auf die Fehlergröße zurückgeschlossen wird und aus der Kombination der verschiedenen Prüffunktionen auf die Fehlerart, wie rißartig senkrecht zur Oberfläche oder auch voluminös.

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum zerstörungsfreien Prüfen zu schaffen, das os gestattet, die Form eines im Werkstoff eingeschlossenen Fehlers mit hoher Auflösung sichtbar zu machen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Die Erfindung gestattet es in vorteilhafter Weise, einerseits das Vielfachprüfkopfsystem, das aus bis zu 10 verschiedenen Prüfköpfen und mehr bestehen kann, durch einen einzigen Ultruschallwandler mit einem Arrayprülkopi zu ersetzen. Der Arrayprülkopi des Ultraschallwandlers wird so angesteuert, daß dieser die verschiedenen Prüfkopffunktionen übernehmen kann. Von besonderem Vorteil ist es, daß bei der Erfindung eine veränderte Signalverarbeitung stattfindet, bei der nicht

4

las gleichgerichtete Signal, sondern das ursprüngliche tochfrequente Signal registriert und phasenrichtig untbhängig von der Prüffunktion und der Prüfart zum Fehlerbild aufaddiert wird, wodurch eine bisher noch zicht erzielbare Fehlerrandbeschreibung voluminöser und rißartiger Fehler mit einem axialen und lateralen Auflösevermögen von 1 Ultraschallwellenlänge ermöglicht wird.

Zweckmäßige Weiterbildungen der Erfindung sind in

den Unteransprüchen gekennzeichnet.

Die Erfindung wird nachstehend anhand der in der Figur der Zeichnung dargestellten Ausführungsform erläutert

Der als Arrayprüfkopf ausgebildete Ultraschallwandler wird mittels eines üblichen Manipulators entiang der Oberfläche des zu prüfenden Werkstückes bewegt. Unter der Annahme, daß das zu prüfende Gebiet, d. h. der Fehlererwartungsbereich, sich im in der Zeichnung veranschaußichten Bereich ABCD befindet, wird der Prüfkopf in Position 1 derart getaktet, d. h. mit Taktimpulsen angesteuert, daß miter +45°, d. h. in Richtung e eine Transversalwelle abgestrahlt wird. Diese beschallt nach einer Reflexion an der Rückwand (½ Sprung) einen im Gebiet ABCD vorhandenen Fehler von unten. Das reflektierte Signal wird wiederum an der Rückwand reflektiert und das Fehlerechosignal schließlich vom Prüf-

kopf in Pos. 1 empfangen.

Befindet sich der Prüfkopf in Pos. 2, so wird ebenfalls unter 45°, d. h. in Richtung c eine Transversalwelle abgestrahlt, die jedoch jetzt das fehlerhafte Gebiet, d. h. 30 den Fehlererwartungsbereich, unmittelbar beschallt. Das reflektierte Signal wird wiederum vom Prüfkopf in Pos. 2 empfangen. In Pos. 3 befindet sich das fehlerhafte Gebiet senkrecht unter dem Prüfkopf. Daher wird nun das Array derart beschaltet, daß es senkrecht, d. h. in 35 Richtung b Longitudinalwellen abstrahlt, die wiederum reflektiert zum Prüfkopf zurückgelangen. Aufgrund der höheren Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwelle im Vergleich zur Transversalwelle entstehen kürzere Laufzeiten, die bei der Fehlerrekonstruktion software- 40 mäßig automatisch berücksichtigt werden. In Pos. 4 werden unter -45°, d. h. in Richtung a Transversalwellen abgeschallt, die nach direkter Reflexion an der Rückwand den Fehlererwartungsbereich beschallen. Über den gleichen Weg wird das Echosignal wieder emplan- 45 gen. Die hochfrequenten Echosignale werden nun entweder mittels eines linearen Vorverstärkers über einen logarithmischen Verstärker zur Dynamikkompression vorverstärkt und gelangen über einen Transientenrekorder auf ein Speichermedium eines Computers, das 50 entweder eine Platte oder ein Magnetband sein kann.

Zur Feltlerrandrekonstruktion wird nun in einem zweiten Schritt von Prüfkopfstation 1 aus die Laufzeit über die Reflexion an der Rückwand zu jedem Punkt des Gebietes ABCD berechnet und die entsprechende 55 Amplitude des gespeicherten Hochfrequenzsignales zu jedem entsprechenden Speicherplatz abgelegt. Hierbei wird die Schallgeschwindigkeit der erzeugten Wellenart, in diesem Falle Transversalwellen, automatisch berücksichtigt. In Pos. 2 wird die Laufzeit auf direktem 60 Weg zu Jedem Punkt des Fehlererwartungsbereichs ABCD berechnet und die entsprechenden Amplituden zu den entsprechenden Speicherplätzen hinzunddiert, Auch hier wird die Schallgeschwindigkeit der Transversalwelle eingesetzt. In Pos. 3 hingegen muß die Schallge- 65 schwindigkeit der erzeugten Longitudinalwelle berücksichtigt werden, um die korrekten Amplitudenwerte des Hochfrequenzsignales zu den entsprechenden Speicher-

plätzen hinzunddieren zu können. In Pos. 4 und Pos. 5 wird ähnlich zu Pos. 2 und Pos, 1 die Berechnung durchgeführt. Bei allen Prüfkopfpositionen 1 bis 5 kann zur Verringerung der Rechenzeiten die Begrenzung des Schallbündels berücksichtigt werden, da es vorkommen kann, daß an bestimmten Prüfkopfpositionen nicht das gesamte Gebiet ABCD sondern nur Teile davon beschallt werden. Die Positionen 1 bis 5 stehen stellvertretend für größere Bereiche, während der eine Prüfart 10 aufrechterhalten werden kann, z. B. Pos. 1 mit der Prüfart Richtung e kann so lange verschoben werden, wie das von der Rückwand reflektierte Signal das Gebiet ABCD beschallt. Entsprechendes gilt für die Positionen 2 bis 5. Selbstverständlich kann auch von der gleichen Prüfkopiposition nicht nur eine Prüfart, sondern alle möglichen Prüfarten erzeugt werden. In dem beschriebenen Beispiel waren es -45°, 0° und +45°. Die beschriebene Methode ist jedoch auch anwendbar für alle anderen möglichen Winkel im Bereich von -90° bis +90°.

Nachdem sämtliche gespeicherte E-gaale ausgewertet worden sind, erfolgt im Bereich ABCD eine Umwandlung der hochfrequenten Fehlersignale in Videosignale, d. h. in Intensitäten nach an sich bekannter Art. Das Ergebnis ist eine Intensitätsverteilung, die den Rand ein SWerkstoffehlers exakt beschreibt. Aufgrund der beschriebenen Auswertung der hochfrequenten Signale ist die Fehlerbeschreibung automatisch verbunden mit einem lateralen und axialen Auflösevermögen

von i Ultraschallwellenlänge.

Ebenfalls von Vorteit ist die Eigenschaft der hochfrequenten Signalmittelung, die dadurch entsteht, daß viele hochfrequente Signale in den entsprechenden Speicherplätzen aufsummiert werden, bevor sie zu Intensitäten umgewandelt werden. Hierdurch ist die beschriebene Methode nicht nur für schwach streuende Materialen, wie Ferrite, sondern auch für stark streuende bzw. absorbierende Materialien, wie Austenite bzw. Gußmaterial, besonders geeignet.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen



DEUTSCHES PATENTAMT (2) Aktenzeichen: P 32 36 017.7 (2) Anmeldetag: 29. 9. 82 (3) Offenlegungstag: 29. 3. 84

(7) Anmelder:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 8000 München, DE (2) Erfinder:

Schmitz, Volker, 6600 Saarbrücken, DE

Prüfungsantrag gem. \$ 44 PatG ist gestellt

(§) Verfahren zur Rundumtastung eines Werkstoffehlers mittels getaktetem Array bei hochfrequenter Signalvererbeitung

Die Erfindung betrifft sin Verfahren zur flundumabtaatung eines Werkstoffehlers mittels getaktetem Array bei hochfrequenter Signalverarbeitung zur Ermittlung von Fehlern in Werkstoffen mittels Ultreschall, wobei a) ein Array-Prüfkopf in verschiedenen Positionen getaktet wird, b) die Laufzeit gemessen wird, c) unter Berücksichtigung der speziellen Schallgeschwindigkeit, d) die Amplituden der Signale gemessen werden, e) aus diesen Signalen die Intensität ermitteit und die Intensitätsverteilung z. B. auf einem Bildschirm wiedergegeben wird. Mit Hilfe des Verfahrens ist es möglich, die Ränder von voluminösen oder risartigen Fehlern zu beschreiben.

PATENTANSPRÜCHE

- Verfahren zur Rundumabtastung eines Werkstoffehlers mittels getaktetem Array und hochfrequenter Signal-verarbeitung dadurch gekennzeichnet, daß
 - a) ein Array-Prüfkopf an verschiedenen Prüfkopfpositionen zu verschiedenen Prüffunktionen getaktet wird,
 - b) daß die Laufzeit entsprechend der Prüffunktion zu dem fehlerhaften Gebiet bzw. über die Reflexion an der Rückwand zu dem fehlerhaften Gebiet hin und zurück berechnet wird,
 - c) daß die unterschiedliche Schallgeschwindigkeit der erzeugten Wellenarten Transversalwelle bzw. Longitudinalwelle automatisch berücksichtigt wird,
 - d) daß die Amplituden der gespeicherten hochfrequenten Signale entsprechend den berechneten Laufzeiten für alle Punkte eines fehlerhaften Gebietes und für alle Prüfkopfpositionen auf zugeordnete Speicherplätze aufaddiert werden,
 - e) daß aus diesen so gebildeten Signalen nach bekannter Art das Video-Signal bzw. die Intensität gebildet wird,
 - f) daß die Intensitätsverteilung wiedergegeben auf einem Bildschirm bzw. Plotter eine exakte Rundumbeschreibung eines Werkstoffehlers bzw. einer Ansammlung von Werkstoffehlern wiedergibt.
 - dadurch gekennzeichnet, daß wahlweise Transversalwellen - bzw. Longitudinalwellen erzeugt werden können,

- 4.) dadurch gekennzeichnet, daß von einer Prüfkopfposition nicht nur eine Prüfart Impuls echo unter verschiedenen Winkeln bzw. auch unter verschiedenen Winkeln bzw. auch unter verschiedenen Winkeln nach Reflexion über die Rückwand wahlweise erzeugt werden können, sondern daß auch von einer festen Prüfkopfposition beliebig viele Prüfarten abgestrahlt werden können,
- 5.) dadurch gekennzeichnet, net, daß das zu prüfende Bauteil nicht notwendigerweise eber sein muß, sondern daß es auch aus gekrümmten Oberfläche bestehen kann und daß die Wanddicke des zu prüfenden Bauteils nicht notwendigerweise planparallel sein muß, sondern daß sich die Wandstärke auch stetig ändern kann

Fraunhofer-Gesellschaft

zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Leonrodstraße 54, 8000 München 19

VERFAHREN ZUR RUNDUMABTASTUNG EINES WERKSTOFFEHLERS MITTELS GETAKTETEM ARRAY BEI HOCHFREQUENTER SIGNALVERARBEITUNG

Fehler in Schweißnähten, im ferritischen oder austenitischen Grundmaterial von Rohrleitungssystemen, Pumpengehäusen, Behältern, Halbzeugen oder sonstigen Komponenten werden zerstörungsfrei mit Ultraschallwellen im Frequenzbereich zwischen 1 MHz und 10 MHz geprüft. Je nach Fehlerorientierung werden hierbei entweder senkrecht Longitudinalwellen oder unter verschiedenen Einschallwinkeln 45°, 60°, 70° Transversalwellen eingeschallt. Besonders im Rahmen der wiederkehrenden Priifung von Reaktorkomponenten wird ein Multigrufkuntaystem singesetzt, das verschiedene Prüfköpfe in unterschiedlichen Funktionen, d.h. Impulsecho, Impulsecho über einen halben Sprung bzw. in Tandemanordnung durchtaktet. Der Grund für diese verschiedenen Prüfarten liegt darin, daß unterschieden werden muß, ob ein Fehler rißartig bzw. voluminös ist, und andererseits, eine Fehlergrößenbestimmung von voluminösen Fehlern nur dann erfolgen kann, wenn dieser Einschluß nicht nur von der Oberfläche aus unmittelbar angeschallt wird, sondern auch über die Reflexion an der Rückwand von der Unterseite her. Die Auswertung all dieser Prüffunktionen erfolgt bisher getrennt, wobei aus der Messung der empfangenen Amplitude des gleichgerichteten Signales auf die Fehlergröße zurückgeschlossen wird, und aus der Kombination der verschiedenen Prüffunktionen auf die Fehlerart, wie riBartig senkrecht zur Oberfläche oder auch voluminös.

Die Erfindung betrifft eine Methode, die as gestattet, einerseits das Vielfachprüfkopfsystem, das aus bis zu 10 verschiedenen Prüfköpfen und mehr bestehen kann, zu ersetzen durch einen einzigen Prüfkopf, der taktbar ist in all diesen verschiedenen Prüfkopffunktionen, und eine

veränderte Signalverarbeitung, bei der nicht das gleichgerichtete Signal, sondern das ursprüngliche hochfrequente
Signal registriert und phasenrichtig unabhängig von der
Prüffunktion und der Prüfart zum Fehlerbild aufaddiert
wird, wodurch eine bisher noch nicht erzielbare Fehlerrandbeschreibung voluminöser und rißartiger Fehler mit
einem axialen und lateralen Auflösevermögen von 1 Ultraschallweilenlänge ermöglicht wird.

Das Arrayprüfkopf wird mittels eines üblichen Manipulators entlang der Oberfläche des zu prüfenden Bauteiles bewegt. Unter der Annahme, daß das zu prüfende Gebiet sich im Bereich ABCD der Abb.1 befindet, wird der Prüfkopf in Pos. 1 derart getaktet, daß unter +45°, d.h. in Richtung c) eine Transversalwelle abgestrahlt wird, derart, daß sie nach Reflexion an der Rückwand (1/2 Sprung) einen im Gebiet ABCD vorhandenen Fehler von unten her beschallt, das reflektierte Signal wird wiederum an der Rückwand reflektiert und das Fehlersignal vom Prüfkopf in Pos.1 empfangen.

Befindet sich der Prüfkopf in Pos.2, so wird ebenfalls unter +45°, d.h. in c)-Richtung eine Transversalwelle abgestrahlt, die jedoch jetzt das fehlerhafte Gebiet unmittelbar beschallt. Das reflektierte Signal wird wiederum vom Prüfkopf in Pos. 2 empfangen. In Pos. 3 befindet sich das fehlerhafte Gebiet senkrecht unter dem Prüfkopf. Daher wird nun das Array derart beschaltet, daß es senkrecht, d.h. in b)-Richtung Longitudianalwellen abstrahlt, die wiederum reflektiert zum Prüfkopf zurückgelangen. Aufgrund der höheren Schallgeschwindigkeit der Longitudinalwelle im Vergleich zur Transversalwelle entstehen kürzere Laufzeiten, die bei der Fehlerrekonstruktion softwaremäßig automatisch berücksichtigt werden. In Pos.4 wird unter -45°, d.h. in a)-Richtung Transversalwellen abgeschallt, die nach direkter Reflexion an der Rückwand

beschallt und über den gleichen Weg das Tehlerecho wieder empfangen. Die hochfrequenten Fehlersignale werden nun entweder mittels eines linearen Vorverstärkers oder über einen logarithmischen Verstärker zur Dynamikkompression vorverstärkt und Gelangen über einen Transientenrekorder auf ein Speichermedium eines Computers, das entweder eine Platte oder ein Magnetband sein kann.

Zur Fehlerrandrekonstruktion wird nun in einem zweiten Schritt von Prüfkopfposition 1 aus die Leufesit über die Reflexion an der Rückwand zu jeden Fall des Gebietes ABCD berechnet und die entsprechense Amplitude des gespeicherten HF-Signales auf einem enteprechenden Speicherplatz abgelegt. Hierbei wird die Schallgeschwindigkeit der erzeugten Wellenart, in diesem Falle Transversalwellen, automatisch berücksichtigt. In Pos.2 wird die Laufzeit auf direktem Weg zu jedem Punkt des Gebietes ABCD berechnet und die entsprechenden Amplituden zu den entsprechenden Speicherplätzen hinzuaddiert; Auch hier wird die Schallgeschwindigkeit der Transversalwelle eingesetzt. In Pos. 3 hingegen muß die Schallgeschwindigkeit der erzeugten Longitudinalwelle berücksichtigt werden um die korrekten Amplitudenwerte des HF-Sighales zu den entsprechenden Speicherplätzen hinzuaddieren zu können. In Pos. 4 und Pos. 5 wird Shalich au Pos. 2 und Pos. 1 die Berechnung durchgeführt. Bei allen Prüfkoptpositionen 1 - 5 kann zur Verringerung der Rechenzeiten die Gegrenzung des Schallbündels berücksichtigt werden, de workommen kann, daß an bestimmten Prüfkopfpositionen nicht das gesamte Gebiet ABCD, sondern nur Teile davon, the 11 werden. Die Positionen 1 bis 5 stehen stellvertretend für größere Bereiche, während der eine Prüfart aufracht erhalten werden kann, z.B. Pos. 1 mit der Prüfart el Kann solange verschoben werden, wie das von der Rückward reflektierte Signal das Gebiet ABCD beschallt. Entspredmendes gilt für Positionen 2 bis 5. Selbstverstandlich kann auch von der gleichen Prüfkopfposition nicht aus eine Prüfart,

sondern alle möglichen Prüfarten erzeugt werden. In dem beschriebenen Beispiel waren es -45°, 0° und +45°. Die beschriebene Methode ist jedoch auch anwendbar für alle anderen möglichen Winkel im Bereich von -90° bis +90°.

Nachdem sämtliche gespeicherte Signale ausgewertet worden sind, erfolgt im Bereich ABCD eine Umwandlung der hochfrequenten Fehlersignale in Videosignale, d.h. in Intensitäten nach an sich bekannter Art. Das Ergebnis ist eine Intensitätsverteilung, die den Rand eines Werkstoffehlers exakt beschreibt. Aufgrund der beschriebenen Auswertung der hochfrequenten Signale ist die Fehlerbeschreibung automatisch verbunden mit einem lateralen und axialen Auflösevermögen von 1 Ultraschallwellenlänge.

Ebenfalls von Vorteil ist die Eigenschaft der hochfrequenten Signalmitteilung, die dadurch entsteht, daß viele hochfrequente Signale in den entsprechenden Speicherplätzen aufaddiert werden, bevor sie zu Intensitäten umgewandelt werden. Hierdurch ist die beschriebene Methode nicht nur für schwach streuende Materialien, wie Ferrite, sondern auch für stark streuende bzw. absorbierende Materialien, wie Austenite, bzw. Gußmaterial, besonders geeignet.

- 5--7.

Beschreibung der verfahrungsgemäßen Vorrichtung anhand eines Ausführungsbeispiels.

Abb.1: Prinzip der Rundumabtastung mittels getaktetem Array.

Nummer: Int. Cl.³: Anmeldetag: Offenlegungstag:

32 38 017

G 01 N 29/04 29. September 1982 28. März 1984

5	a, D. C.	
3 4		Schweiß- naht
2 Integral		Sc
Pos. 1	a .	· ••

Position	Wellenart	Einschallrichtung	Rückwandreflektion
-	trans.	c. = +45°	<u> 6</u>
7	frans.	C. = + 45°	nein
· M	long.	b. = 0°	nein
-4	trans.	a. = - 45°	nein
വ	trans.	a. = -45°	